

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. DoP NH-L-SM-2/04-CPR-25-1

podle přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a nařízení (EU) č. 574/2014

JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:	
Dlouhé výrobky válcované za tepla z konstrukční nelegované oceli jakostního stupně S275JR (1.0044)	
- Tyče průřezu IPN/IPE 80 až IPN/IPE 220 - Tyče průřezu IPE A/IPE AA 80 až IPE A/IPE AA 220 - Tyče průřezu UPN 50 až 220 - Tyče průřezu UE 80 až UE 120 - Tyče průřezu rovnoramenného L 35 až L 150, tl. od 3 do 18 mm - Tyče průřezu nerovnoramenného L 100x65 až L 140x90, tl. od 7 do 14 mm - Tyče kruhové průměru 10 až 110 mm - Tyče čtvercové 14 mm až 16 mm - Tyče průřezu HEA/HEB 100 až HEA/HEB 140 - Tyče ploché šířky od 18 do 180 mm, a tyče ploché tl. 10 až 25 mm a šířky 200 mm	
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:	Kovové konstrukce nebo smíšené konstrukce kovové a betonové
VÝROBCE:	NOVÁ HUŤ s.r.o. Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava Kunčice, Česká republika Tel. +420 59 733 1111 https://novahut.cz
SYSTÉM POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ STÁLOSTI VLASTNOSTÍ:	Systém 2+
HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 10025-1:2004
OZNÁMENÝ SUBJEKT:	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76y, Praha 9 – Prosek č. OS 1020

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI:

Základní charakteristiky			Vlastnosti		Harmonizovaná technická specifikace
Tolerance rozměrů a tvaru	Úhelníky		EN10056-1, 2		EN 10025-1:2004
	Profily IPN a H		EN 10365, EN 10034		
	Profily IPE skloněné příruby		EN 10365, EN 10024		
	UPE, UPN		EN 10365, ČSN 425571, EN 10279		
	Tyče ploché / čtvercové / kruhové		EN 10058/EN 10059/EN 10060		
Mez kluzu	Jmenovitá tloušťka (mm)		Hodnoty (MPa)		
	>	≤	min		
		16	275		
	16	40	265		
	40	63	255		
	63	80	245		
	80	100	235		
	100	140	225		
Pevnost v tahu	Jmenovitá tloušťka (mm)		Hodnoty (MPa)		
	>	≤	min	max	
	=3	100	410	560	
	100	140	400	540	
	Tažnost	Jmenovitá tloušťka (mm)		Hodnoty (%)	
>		≤	min		
=3		40	23		
40		63	22		
63		100	21		
100		140	19		
Nárazová práce		Jmenovitá tloušťka (mm)		Hodnoty (J)	
	>	≤	min		
		140	27 při +20 °C		
Svařitelnost (CEV)	Jmenovitá tloušťka (mm)		Hodnoty (%)		
	>	≤	max		
		30	0,40		
	30	40	0,40		
	40	140	0,42		
Chemické složení (tavební analýza)	Jmenovitá tloušťka (mm)		Hodnoty (%)		
	>	≤	max		
		140	C*: 0,21	Cu: 0,55	
			Mn: 1,50	S: 0,040	
			P: 0,040	N**: 0,012	
	* Pro jmenovitou tloušťku >40 mm C: 0,22. Pro jmenovitou tloušťku >100 mm: obsah C dle dohody				
	** Maximální hodnota pro dusík neplatí, jestliže obsah celkového Al je minimálně 0,020 %, nebo jsou přítomny jiné vhodné prvky, které vážou N.				

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. David Božon



V Ostravě, 25.11.2025

